

ヒシ丸棒™の物性

項目	測定方法	単位	一般丸棒		ローレット	透明丸棒	耐熱丸棒
			グレーS	アイボリー	グレーS	クリア	ダークグレーS
引張降伏応力	JIS K 7162	MPa	54	58	54	68	57
曲げ強さ	JIS K 7171	MPa	80	81	80	105	80
曲げ弾性率	JIS K 7171	MPa	2800	2800	2800	3100	2500
シャルピー衝撃	JIS K 7111	kJ/m ²	6.5	7.0	6.5	2.1	14.0
ビカト軟化温度	JIS K 7206	°C	85	77	85	64	104

- ※試験は母材より切削加工した板状のもので測定。
- ※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。